



# VAT® PORCELÁNICO

**ADHÉSIF DE LIANTS MIXTES SPÉCIAL POUR LA POSE DES PIÈCES AVEC OU SANS ABSORPTION, GRANDS FORMATS ET RECTIFIÉES**

## DESCRIPTION

L'adhésif **VAT PORCELÁNICO** est formulé à base de ciment, granulats sélectionnés, additifs organiques et résines qui améliorent la facilité de travail, la rétention d'eau et l'adhérence du mortier colle.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Conforme EN 12004</b>	<b>C2TE</b>
<b>CERTIFICAT</b>	<b>CSTB</b>
Eau de gâchage	26 ± 1%
Température d'application	+5°C À +35°C
Durée pratique d'utilisation	2 heures
Ajustabilité	30 minutes
Temps d'attente pour faire les joints	24 heures
Réaction au feu	Euroclasse A1
Temps ouvert	30 minutes
Adhérence initiale	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Adhérence après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Adhérence après l'action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Adhérence après gel-dégel	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Résistance au glissement	≤ 0,5 mm

## APPLICATIONS

- Pose de carreaux céramiques, grès, marbre, avec ou sans absorption, pour sols extérieurs et intérieurs et revêtements intérieurs sur supports de mortier de ciment, béton ou plaques de carton-plâtre.
- Planchers de circulation dense. Il fournit la grande adhérence, ainsi que de haute résistance à la compression et de cisaillement, pour pouvoir résister aux charges et efforts créés par la circulation de trafic intense.
- Application sur planchers vieux de porcelaine.
- Particulièrement adapté pour les pièces rectifiées de grand format (<3600 cm<sup>2</sup>).
- Pour les façades, il est recommandé d'utiliser **VAT FLEXIBLE, PAM FLEX / VAT FLEX RAPID ou PAM SUPERFLEX COMPACT.**

## PROPRIÉTÉS

Apte pour l'immersion dans l'eau.  
Sans glissement.

## SUPPORT

Le support doit être résistant, il doit avoir complètement pris, ne pas avoir de poussière, de peinture, de graisse, etc.

S'il est exposé au soleil ou s'il est très absorbant, il est recommandé de l'humidifier d'abord.

Vérifiez la planéité du support avec une règle de 2 mètres de long ; les différences doivent être inférieures à 5 mm.

Ne pas appliquer sur plâtre mort ou revêtu d'enduit de finition.

## MODE D'EMPLOI

1. Mélangez tout le sac de 25 Kg avec environ 6,5 litres ou le sac de 5 Kg avec environ 1,3 litres d'eau propre jusqu'à obtenir une consistance homogène et lisse.
2. Laissez reposer 5 minutes et re-pétrir.
3. Appliquez de préférence avec une taloche crantée et vérifiez si la colle ne forme pas une pellicule superficielle qui empêcherait l'adhésion (en particulier en cas de forte chaleur ou vent). Si c'était le cas, passez à nouveau la taloche crantée.

4. Posez les pièces en faisant pression et avec des mouvements du haut vers le bas, jusqu'à ce que les sillons soient complètement écrasés.

5. Il est recommandé de laisser un joint minimum de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite le jointolement avec la gamme **BORADA de PROPAMSA.**

## RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en cas de pluie ou de températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C
- Le vent réduit le temps d'utilisation de la colle et provoque donc une adhérence inférieure.
- Pour les supports peu absorbants, ouvrez les pores à **DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.**
- Il est important maroufler les carreaux pour assurer un transfert complet de la colle.
- Effectuer le double encollage sur toutes les pièces en format supérieur à:
  - 900 cm<sup>2</sup> dans les revêtements internes (pièces avec absorption <0,5%)
  - 1200 cm<sup>2</sup> dans les revêtements internes (pièces avec absorption >0,5%)
  - 900 cm<sup>2</sup> dans les finitions intérieures.
  - systématiquement dans les revêtements de sol et revêtements.
- Ne pas appliquer sur les façades.

## RENDEMENT

La consommation approximative de **VAT PORCELÁNICO** dépend du type d'encollage :  
Encollage simple: ~ 3 kg/m<sup>2</sup>.  
Double encollage: ~ 5 kg/m<sup>2</sup>.

## PRÉSENTATION

En sacs de 25 kg. Couleurs gris et blanc.  
En caisses de 4 sacs de 5 Kg. Couleur blanc.

## STOCKAGE

En emballage d'origine fermé et protégé contre l'humidité: 1 an.