



VAT®

MORTIER-COLLE POUR LA POSE DE CARRELAGE ET GRÈS

DESCRIPTION

Le mortier-colle **VAT** est formulé à base de ciment, granulats sélectionnés et additifs organiques qui améliorent la maniabilité, la rétention d'eau et l'adhérence du mortier-colle.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme EN 12004	Annexe ZA
Eau de gâchage	26 ± 2%
Température d'application	+5°C à +35°C
Durée pratique d'utilisation	2 heures
Ajustabilité	30 minutes
Temps d'attente pour faire les joints	24 heures
Réaction au feu	Classe A1
Temps ouvert	20 minutes
Adhérence initiale	≥ 0,5 N/mm ²
Adhérence après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm ²

DOMAINS D'APPLICATION

Pose de carreau céramique et grès d'absorption moyenne (> 3%), et de longueur du côté le plus long inférieure ou égale à 30 cm, pour sols et revêtements intérieurs sur supports de mortier de ciment.

Pour applications sur supports plâtre, il faut utiliser **PAM ESPECIAL YESO**.

Pour les sols extérieurs, il est recommandé d'utiliser **VAT SUPER** ou **PAM PLUS**.

Pour carreaux céramiques à faible absorption, il est recommandé d'utiliser **VAT PORCELÁNICO**.

Pour les façades, il est recommandé d'utiliser **VAT FLEXIBLE**, **PAM FLEX**, **VAT FLEX RAPID** ou **PAM SUPERFLEX COMPACT**.

PROPRIÉTÉS

Excellente adhérence.

Facilité de mise en oeuvre.

Pas besoin de mouiller le support.

Excellent niveau de rétention d'eau.

SUPPORT

Le support doit être résistant, il doit avoir complètement pris, ne pas avoir de poussière, de peinture, de graisse, etc.

Vérifier la planéité du support avec une règle de 2 mètres de longueur ; les différences doivent être inférieures à 5 mm.

S'il est exposé au soleil ou s'il est très absorbant, il est recommandé de l'humidifier d'abord.

MODE D'EMPLOI

1. Mélanger tout le sac avec environ 6,5 litres d'eau propre jusqu'à obtenir une consistance homogène et lisse.
2. Laisser reposer 5 minutes.
3. Mélanger de nouveau pour obtenir une pâte prête à l'emploi.
4. Appliquer de préférence avec une taloche crantée et vérifier si la colle ne forme pas une pellicule superficielle qui empêcherait l'adhésion (en particulier en cas de forte chaleur ou vent). Si c'était le cas, passez à nouveau la taloche crantée.
5. Poser les pièces en faisant pression et avec des mouvements du haut vers le bas, jusqu'à ce que les sillons soient complètement écrasés.
6. Il est recommandé de laisser un joint minimum de 2 mm entre les carreaux ; faites ensuite le jointolement avec la gamme **BORADA** de **PROPAMSA**.

CONSOMMATION

La consommation de **VAT** est d'environ 3 kg/m².

PRÉSENTATION

En sacs de 25 kg.

En sacs de polyéthylène de 5 kg.

Couleurs : gris et blanc.

CONSERVATION

En emballage d'origine fermé et protégé contre l'humidité : 1 an.